

**Producto** Pintura epoxi

**Uso** Revestimiento de pavimentos

## Descripción

**Pavicret 310** es una pintura epoxi de dos componentes, curada con una resina de poliamida, que puede ser aplicada en espesores húmedos de hasta 250 micras. Presenta una buena resistencia a los disolventes, gasolinas y aceites minerales.

## Aplicación

**Pavicret 310** se puede emplear como pintura de suelos industriales, almacenes, aparcamientos. Se pueden lograr acabados antideslizantes añadiéndole un 5% en peso de **Pavicret 500** (arena de cuarzo fina).

## Datos técnicos

<b>Densidad</b> a 20° C	1´60 ± 0´01 g/cm <sup>3</sup>
Contenido en <b>sólidos</b>	55 %
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Ligante</b>	Resina epoxi
<b>Secado</b> al tacto	10 horas 20° C
<b>Color</b>	Gris, verde y rojo
<b>Viscosidad</b>	100 KU a 20° C
<b>Curado</b> Total	1 semana a 20 ° C
Intervalo <b>repintado</b>	Mínimo 20 horas a 20° C / Máximo 30 días
<b>Vida</b> de la mezcla	8 horas a 20 ° C
Punto de <b>Inflamación</b>	26 ° C
<b>Brillo</b>	94 % en ángulo 60° C
Espesor <b>película húmeda</b>	180 micras
Espesor <b>película seca</b>	100 micras

## Rendimiento

Su rendimiento es de **6 m<sup>2</sup>/l** de producto, según soporte y absorción.

## Modo de empleo

---

### limitaciones

La **temperatura ambiente** debe estar entre 10 - 30° C, sin viento excesivo.

La **temperatura del soporte** debe estar entre 5 -25° C.

### aplicación

La aplicación se efectúa mediante brocha o rodillo. Se pueden realizar diluciones del producto empleando disolvente tipo epoxi.

Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceite, y restos de otras pinturas, dejar secar antes de aplicar el producto. En caso de superficies muy lisas o cuando existan capas de lechada, deberá realizarse previamente un lijado mecánico o un chorreado con arena con efecto de eliminar todos aquellos factores que dificulten la adhesión del producto.

La aplicación de **Pavicret 300** como imprimación es recomendable y tiene por objeto penetrar en los poros del hormigón para garantizar un perfecto sellado de la superficie y una buena adherencia de los productos a aplicar en las siguientes fases. Hay que respetar los tiempos de secado de las diferentes resinas.

Proporción de mezcla **3:1** en volumen.

Los dos componentes se presentan en cantidades listas para su mezcla.

Se recomienda no realizar mezclas parciales. Añadir el catalizador a la base y mezclar de modo enérgico usando agitador mecánico, evitando al máximo la oclusión del aire.

## Presentación

---

Se presenta en envases de **20 kg de base + 4 kg de catalizador**.

## Conservación

---

Aproximadamente **12 meses**, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

## Medidas de seguridad y salud

---

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias.

## Nota técnica

---

Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados y/o equipos de laboratorio propios. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

## Nota legal

---

La información contenida en la presente **ficha técnica**, está basada en el buen hacer de la construcción y en convencimiento de la empresa, bajo la experiencia y conocimiento actual del producto. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra de los mismos, garantizará la calidad final del producto. La modificación y variación de las condiciones de ejecución y del soporte base con respecto a la información del mismo, no permite la deducción respecto a este documento, ni a consejo o recomendación alguno ofrecido, ni a la garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos privativos, fuera de la obligación legal que puede existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos serán aceptados de acuerdo a nuestras condiciones de venta y suministro.

Los usuarios están obligados a conocer la documentación relativa a cada uno de nuestros productos y hacer un uso adecuado de ella, debiendo utilizar la versión más actualizada existente en [www.grupoghi.com](http://www.grupoghi.com) y 00 34 96-156 03 26.